ICED HAZE (+)

SANDSTRAHLOPTIK | INNEN- UND AUSSENVERLEGUNG

Dezenter, neutraler Farbton ohne Glitzereffekt verleiht eine „geeiste“ Optik. Dadurch wird eine sehr hohe Helligkeit mit wirkungsvollem Sichtschutz kombiniert. Die ideale Lösung für Räumlichkeiten, die auch nach der Folienmontage möglichst hell wirken sollen. Die Folie eignet sich für die vollflächige Montage, wie auch für die Veredlung im Digitaldruck, oder den Konturschnitt mit Plottern.
Die Folie ist in zwei Ausführungen lieferbar. Mit Luftkanal-Technologie (+) für eine blasenfreie, schnelle Trockenmontage, wie auch mit klassischem, vollflächigen Kleber.



DEKORFOLIE

Physikalische Eigenschaften	
Basismaterial	PVC (kalandriert, polymer)
Materialstärke	ca. 80µm
Lichttransmission	ca. 82 %
Klebertyp	permanent, Acrylatkleber
Klebkraft (trocken verklebt auf Glass):	nach 20 Min: 15N/25mm nach 24 Std: 20N/25mm
Trägermaterial	PE-beschichtetes Papier
Temperaturbeständigkeit	-30° C bis + 90° C, verklebt
Formbeständigkeit (70° C, 48 h, verklebt auf Aluminium)	max. -0,50 %
Verklebetemperatur	mind. +8° C
Bedruckbarkeit	☑ UV ☑ Latex ☑ (Eco-)Solvent

Materialaufbau Selbstklebefolie

- Transluzente PVC-Folie.
- Unempfindliche Oberfläche.
- Beschichtetes Trägerpapier auf der Rückseite.
- Hochwertiges Acrylat-Klebesystem
  (Variante „+“ mit Luftkanal – nur Trockenverklebung!)

BRUXSAFOL Garantie 10 Jahre Innenanwendung
3 Jahre Außenanwendung, vertikale Installation*

Lebenserwartung 5-7 Jahre in der Außenanwendung*

Lagerung empfohlen bei +25° C und rel. Luftfeuchtigkeit 50%: ca. 2 Jahre

Mögliche Breiten ☑ 120 cm ☑ 160 cm

*Angaben zu Garantie und Lebenserwartung beziehen sich auf zentraleuropäisches Klima.

Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten.
Alle Angaben dienen lediglich zu Informationszwecken und sichern keine Eigenschaften zu.

Empfehlungen zur Glas-Folie-Kombination

Einfachverglasung klar oder getönt	●
Doppelverglasung klar oder getönt	●
Doppelverglasung Low-E-Beschichtung auf Ebene 2	●
Doppelverglasung Low-E-Beschichtung auf Ebene 3	●
Dreifachverglasung Low-E	●

● geringes Risiko
▲ Vorsicht! Checkliste Verglasung ausfüllen
■ nur gehärtetes Glas

Bitte beachten Sie die ausführlichen Hinweise zu unserer Empfehlung:
www.bruxsafol.de/download/leitfaden-FGF.pdf

03/2025

BRUXSAFOL Folien GmbH · Thüringenstraße 2 · 97762 Hammelburg · Tel. +49 9732/7873-0 · info@bruxsafol.de · **www.bruxsafol.de**